



Kreativeffekt Brillant

Эффектная смесь из черного карбида кремния.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Область применения	Особый поверхностный эффект для вдувания в свеженанесенное покрытие красками или штукатурками.
Свойства продукта	<ul style="list-style-type: none"> • Особый поверхностный эффект со сверкающей оптикой для подходящих красок или штукатурок; • Атмосферостойкий; • Не горит
Упаковка	Ведро 25 кг
Цвет	Черный.
Хранение	В сухом прохладном месте



Номер продукта 3122

ПРИМЕНЕНИЕ

Подготовка подложки	Как правило, подложка представляет собой теплоизоляционную композиционную систему Capatect-Wärmedämm-Verbundsystem PRO organisch, CARBON, CARBON S, CARBON EXTRA с соответствующим покрытием, которое должно быть еще невысохшим.
Способ нанесения	<p>1 рабочий этап После высыхания верхней штукатурки (как правило, AmphiSilan-Fassadenputz) нанести первый слой ThermoSan NQG.</p> <p>2 рабочий этап После высыхания нанести второй слой ThermoSan NQG. Сразу после этого в свежее покрытие вдувается Capatect-Kreativeffekt Brillant с помощью пистолета с воронкой (диаметр распылителя 4-6 мм). Для получения равномерного эффекта следует наносить материал равномерными движениями и на одинаковом расстоянии от поверхности. Воздушный компрессор должен иметь мощность всасывания воздуха мин. 600 л/мин.</p> <p>При ветре время открытости сокращается, нельзя наносить при прямых солнечных лучах (необходимо учитывать температуру покрываемой поверхности). Следует наносить столько краски / штукатурки, сколько можно обработать материалом Brillant до</p>

Техническая информация № 3199

	<p>образования пленки. Следует учитывать и заранее спланировать перед применением местные погодные условия. Ниши откосов следует покрывать на втором рабочем этапе. Покрытие целой части поверхности можно произвести быстрее, что снижает риск образования пленки на нанесенном покрытии краской или штукатуркой.</p> <p>Большие соприкасающиеся поверхности следует разделить на отдельные участки.</p>
Условия применения	<p>При нанесении и сушке температура циркуляционного воздуха и подложки должна быть не ниже +5°C и не выше +30°C. Не наносить при прямых солнечных лучах, сильном ветре, тумане или высокой влажности воздуха. Следовать указаниям в инструкции немецкого профсоюза в сфере штукатурных работ «Нанесение штукатурок при высокой или низкой температуре».</p>
Указания	<p>Перед началом работ рекомендуется обработать большой пробный участок с установкой каркаса с последующим приемом данной поверхности застройщиком / планировщиком.</p> <p>Оживленный и слегка мутноватый внешний вид поверхности является особенностью данного креативного эффекта. На светлых тонах штукатурки этот эффект проявляется сильнее, чем на темных и интенсивных тонах. Поэтому мы рекомендуем использовать цветовые тона в темном диапазоне яркости.</p> <p>Каркас должен находиться на достаточном расстоянии от стены. Следует использовать тенты для защиты окружающих поверхностей и соседних строений, при этом следует соблюдать установленные законом предписания.</p> <p>При нанесении необходимо надевать соответствующую защитную одежду. При работе с карбидом кремния и пистолетом с воронкой во всей рабочей области следует надевать защитные очки. Brilliant является материалом с острыми кантами, который в других областях используется в качестве шлифовального средства. Ненадлежащее применение может привести к повреждениям, особенно в области глаз. Никогда нельзя направлять пистолет, подключенный к компрессору, на человека.</p> <p>Упавший / отскочивший материал нельзя больше использовать. Из-за загрязнений существует опасность образования комков и засорения инструмента. Кроме того, это может повлиять на внешний вид поверхности.</p> <p>На плотных, прохладных подложках или при обусловленных погодными условиями параметрах сушки при воздействии влаги (дождь, роса, туман) вспомогательные материалы могут оставлять на поверхности желтоватые / прозрачные, слегка глянцевые и клейкие следы стекания. Эти вспомогательные материалы являются водорастворимыми и удаляются большим количеством воды или после многократных сильных дождей. На качество высохшего покрытия это не оказывает влияния. После нанесения покрытия Brilliant и достаточного времени сушки мы рекомендуем смочить поверхность водой (например, из шланга) сначала снизу вверх, а затем сверху вниз.</p> <p>Необходимо соблюдать указания в Технической информации для используемых продуктов.</p>
УКАЗАНИЯ	
Сведения об опасности / указания по безопасности	<p>Данный минеральный порошковый продукт реагирует как щелочь. Вызывает тяжелое повреждение глаз.</p> <p>Не вдыхать пыль или туман. Не допускать попадания в глаза, на кожу</p>

Техническая информация № 3199

	<p>и на одежду. Использовать предписанные индивидуальные средства защиты.</p> <p>ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: в течение нескольких минут осторожно промывать водой. По возможности удалить контактные линзы, промывать водой дальше.</p> <p>ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту. Обратиться к врачу. Сразу обратиться к врачу.</p>
Утилизация	<p>Пустые емкости сдавать в авторизованный пункт утилизации отходов с целью вторичного использования или утилизации.</p> <p>После отвердевания можно складировать при соблюдении местных предписаний.</p>
Указания по безопасности / сведения об опасности / маркировка для транспортировки	См. паспорт безопасности.
Код продуктов ЛКМ	ZP 1
Техническая консультация	<p>В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике.</p> <p>При обработке основания, не включенного в данную техническую информацию, обратитесь за консультациями в компанию «ДАВ – Руссланд» или к сотрудникам службы сбыта. Компания «ДАВ – Руссланд» будет рада предоставить консультацию по конкретным условиям на объекте.</p>

Техническая информация № 3199 по состоянию на декабрь 2015

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижения техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «ДАВ - Руссланд» · ул. Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru
DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: <http://www.caparol.de>