

# PremiumColor

Высочайшее качество окрашивания с особой насыщенностью цвета и высокой износостойкостью.



## Описание продукта

Область применения	Для нанесения покрытий с насыщенным цветовым тоном на внутренние настенные и потолочные поверхности, подвергающиеся повышенной механической нагрузке. Служит в качестве защитного финишного покрытия с аналогичным цветовым тоном для поверхностей, предварительно покрытых укрывистым материалом Indeko-plus. При нанесении PremiumColor получается благородно-матовая поверхность с особой насыщенностью цвета и снижается «эффект письма» на поверхностях с интенсивным цветом.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ разбавляется водой, экологически чистая, со слабым запахом</li> <li>■ ремонтпригодна</li> <li>■ с минимизированной эмиссией, не содержит растворителей</li> <li>■ снижает эффект письма</li> <li>■ очень прочная поверхность</li> <li>■ интенсивная сочность цветового тона</li> <li>■ проста в применении</li> </ul>
Связующее	Дисперсия синтетического материала согласно DIN 55 945.
Упаковка	1,25 л, 2,5 л, 5 л, 7,5 л, 12,5 л
Цвет	<b>PremiumColor</b> является исключительно материалом-основой и перед применением должен быть отколерован автоматически в установке ColorExpress в требуемый цветовой тон. При заказе продукта одного цветового тона в количестве от 100 л по запросу он может быть поставлен с заводской колеровкой. Чтобы определить возможную ошибку при колеровании, перед применением необходимо проверить точность цветового тона. На соприкасающиеся поверхности необходимо наносить материал из одной партии.
Степень глянца	Глубоко матовая (согласно DIN EN 13 300)
Хранение	В прохладном месте, но не на морозе.
Технические параметры	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Влажное истирание (истираемость): Класс 1, соответствует устойчивости к истиранию согласно DIN 53 778</li> <li>■ Максимальная величина зерна: Мелкая зернистость (&lt; 100µm)</li> <li>■ Плотность: ок. 1,1 г/см<sup>3</sup></li> </ul>



## Применение

Подходящие подложки	Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ.
Подготовка подложки	Вид подготовки поверхности зависит от её свойств. Необходимо соблюдать указания по применению в Технической информации для продукта <b>Indeko-plus</b> .
Метод нанесения	Наносится кистью или валиком.
Структура покрытия	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Укрывистое промежуточное покрытие наносится материалом Indeko-plus с цветовым тоном, согласованным с последующим покрытием PremiumColor (см. ТИ для продукта Indeko-plus).</li> <li>■ Заключительное покрытие наносится материалом PremiumColor в неразбавленном состоянии один или два раза. При нанесении на большие площади PremiumColor может быть разбавлен 3% воды.</li> </ul>
Расход	<p><b>Применение:</b> Перед применением материал тщательно перемешать. При нанесении на гладкую поверхность использовать валик со средним ворсом (высота ворса 14-18 мм), не склонный к скоплению материала в области краев, например, Rotanyl 18 фирмы Rotaplast. Нанести материал PremiumColor равномерно и затем пройти валиком в одном направлении.</p> <p>ок. 125 мл/м<sup>2</sup> за один рабочий проход на гладкой поверхности. На шероховатой поверхности расход соответственно увеличивается. Точный расход определяется пробным путем на объекте.</p>
Условия применения	<b>Нижний предел температуры при нанесении и сушке:</b> +5 °С для окружающей среды и подложки
Сушка/время сушки	При 20 °С и 65% относительной влажности воздуха поверхность сухая и может подвергаться дальнейшей обработке через 4 - 6 часов. Поверхность полностью высыхает и может подвергаться нагрузке примерно через 3 дня. При пониженной температуре и повышенной влажности воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки.
Чистка инструментов	Рабочие инструменты сразу после применения промыть водой.
Замечание	Во избежание видимых наложений необходимо работать в один прием в технике «мокрое по мокрому». Чтобы сохранить особые свойства продукта, его нельзя смешивать с другими материалами. Следы улучшения поверхности зависят от многих факторов и их нельзя исключить (инструкция BFS 25).

## Замечание

Внимание (Информация по состоянии техники при печати)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Хранить в недоступном для детей месте.</li> <li>■ При попадании в глаза сразу промыть водой. При безвоздушном распылении не вдыхать туман при распылении.</li> <li>■ Не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву.</li> <li>■ Дополнительные сведения см. в паспорте безопасности.</li> </ul>
Утилизация	Утилизировать только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, отвердевшие остатки продукта – как отвердевшие краски или бытовой мусор.
Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза	Для продуктов данной категории A/a: 30 г/л (2010). Данный продукт содержит <1 г/л ЛОС.
Код продуктов ЛКМ	M-DF01
Декларация состава	Поливинилацетатная смола, полиамид, силикаты, целлюлоза, парафины, вода, добавки, консерванты.
Техническая консультация	В рамках данной информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.
Центр обслуживания	Перейдите на сайте к ссылке «Контакты».

### Техническая информация IF382R NOE · Состояние на Декабрь 2011

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «Капарол» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рыбцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: http://www.caparol.de