

## Caparol CapaPlan P

Модифицированная минеральная шпатлевка для ремонта и восстановления поверхности, обрабатывается методом фильцевания. Для отапливаемых помещений с нормальной влажностью воздуха. Материал прост в применении, имеет высокую адгезию.



### Описание продукта

#### Область применения:

Универсальная строительная шпатлевка для полнослойного гладкого шпатлевания и полной обработки шероховатых и неровных поверхностей, для шпатлевания минеральных штукатурок, бетонных поверхностей, кирпича, гипсовых штукатурок и гипсокартона. Может применяться для обработки оштукатуренных поверхностей с трещинами (при усадке, сжатии, на стыках швов) с укладкой армирующей ткани Capatect Gewebe 650. Подходит для достижения поверхностей уровней качества Q3 или Q4 в соответствии с указаниями инструкции BFS № 12.

#### Свойства продукта:

- экологически безопасный, со слабым запахом
- простое, удобное применение (экономит усилия)
- очень хорошая начальная адгезия
- со слабым натяжением
- максимальная величина зерна 0,25 мм

#### Основа материала:

Поливинилацетатная смола, карбонат кальция, добавки.



<b>Упаковка:</b>	Мешок 25 кг
<b>Цветовой тон:</b>	Естественный белый
<b>Степень глянца:</b>	матовая
<b>Хранение:</b>	На поддонах в сухом помещении, в прохладном месте, но не на морозе. Минимальный срок хранения в оригинально закрытом мешке - 12 месяцев.
<b>Технические характеристики:</b>	ок. 1,3-1,4 г/см <sup>3</sup>

## Применения

<b>Подходящие подложки:</b>	<b>Подложки должны быть чистыми, сухими, обладающими несущей способностью, без разделяющих веществ. Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VOB), часть C, DIN 18 363, раздел 3.</b>
-----------------------------	---

**Подготовка поверхности:**

В зависимости от свойств подложки перед шпатлеванием может потребоваться нанесение соответствующего грунтовочного слоя. Необходимо соблюдать указания ТИ № 650 «Подложки и их предварительная подготовка».

На подходящие нормально впитывающие подложки можно наносить покрытие без дополнительной обработки. Глянцевые покрытия с несущей способностью необходимо предварительно отшлифовать, убрать пыль и обработать материалом Caparol Putzgrund.

Замешивание материала:

Высыпать мешок шпатлевки Caparol SaraPlan P в чистую емкость, добавить 7,8 – 8,2 л холодной воды. Перемешать до массы без комков электромеханической мешалкой (макс. число оборотов 400 об./мин.). Оставить на несколько минут, затем еще раз перемешать.

**Способ нанесения:**

Нанести на поверхность кельмой из нержавеющей стали с легким нажимом снизу вверх. Распределить, выровнять, нивелировать. После короткого обветривания еще раз сгладить.

Оптимальное время применения составляет ок. 4 часов. Материал можно применять, пока на поверхности не образуется плотная пленка.

Неиспользованный подсыхший материал нельзя снова разбавлять водой.

В закрытой упаковке замешанный материал может храниться 24 часа.

На материал Caparol SaraPlan P можно наносить этот же материал без дополнительного промежуточного грунтования.

<p><b>Структура покрытия:</b></p>	<p>Нешлифованные, фильцованные поверхности можно покрывать любыми красками для внутренних работ Caparol без дополнительного грунтования.          Перед нанесением краски Sylitol Bio-Innenfarbe необходимо нанести один слой грунтовки Caparol Haftgrund.          Для получения высококачественного покрытия мы рекомендуем наносить промежуточный слой материалом Caparol SamtGrund.</p>
<p><b>Расход:</b></p>	<p>ок. 1,3-1,4 кг/м<sup>2</sup>/мм</p>
<p><b>Условия применения:</b></p>	<p>От +5 оС до +30 оС для подложки и окружающей среды</p>
<p><b>Время сушки:</b></p>	<p>При 20 оС и относительной влажности воздуха 65 % слой толщиной 1 мм имеет сухую поверхность и может подвергаться дальнейшей обработке через 4-6 часов. При более низкой температуре и более высокой влажности воздуха время сушки увеличивается.</p>
<p><b>Чистка инструментов:</b></p>	<p>Сразу после применения почистить инструменты водой.          Толщина слоя:          0,25 мм - 10 мм за один рабочий прием</p>

## Указания

<b>Внимание:</b>	<p>Материал Caparol CapaPlan P не подходит для применения во влажных помещениях. На плотной, мало впитывающей поверхности могут появиться маленькие пузырьки воздуха. После короткого обветривания их можно удалить, еще раз разгладив / выровняв поверхность. Время повторного выравнивания зависит от температуры и влажности воздуха на объекте. При необходимости можно повторить выравнивание. На шероховатой или сильно структурированной поверхности может потребоваться второй рабочий прием.</p>
<b>Дополнительные сведения:</b>	<p>Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву. Дополнительные сведения: см. паспорт безопасности.</p>
<b>Утилизация:</b>	<p>Сдавать в утилизацию только пустые мешки. Отвердевшие остатки материала можно утилизировать согласно номеру каталога отходов 912 06 (строительные отходы) или как бытовой мусор.</p>
<b>Код продукта Краски и лаки:</b>	M-DF02

### **Техническая консультация:**

Эта Техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная Техническая информация утрачивает силу. Сервисный центр:  
Информацию можно найти на Интернет-сайте в разделе «Контакты».

Техническая информация №708 по состоянию на Февраль 2015

Эта Техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная Техническая информация утрачивает силу. Убедитесь в актуальности данной редакции на сайте [www.caparol.de](http://www.caparol.de).

**CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH** · Roßdorfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 71 13 51 · Internet: [www.caparol.de](http://www.caparol.de)

**Филиал в Берлине** · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88