

Histolith® Kristallin-Fixativ

Связующее на основе калиевого жидкого стекла для Histolith® Kristallin-Farbkomponente.



Описание продукта

| | |
|-----------------------|---|
| Область применения | <p>Histolith® Kristallin-Fixativ используется в качестве связующего для Histolith® Kristallin-Farbkomponente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ в качестве разбавителя для получения требуемой консистенции замешанной краски Histolith® Kristallin-Farbe, ■ в качестве грунтовочного средства для укрепления и выравнивания сильно или неравномерно впитывающих подложек. |
| Свойства | <p>Histolith® Kristallin-Fixativ реагирует с минеральными подложками при окремнении и поэтому обладает очень хорошей атмосферостойчивостью. Histolith® Kristallin-Fixativ обладает также следующими свойствами:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ высокая пропускающая способность водяного пара и углекислого газа ■ не набухает ■ не горит ■ без растворителей |
| Связующее | Калиевое жидкое стекло без органических составляющих. |
| Упаковка | 10 л |
| Хранение | В прохладном месте, но не на морозе. |
| Технические параметры | <ul style="list-style-type: none"> ■ Плотность: примерно 1,2 г/см³ |

Применение

| | |
|---------------------|--|
| Подходящие подложки | Подложки должны быть прочными, с несущей способностью, чистыми, без разделяющих веществ, сухими и с впитывающей способностью. |
| Подготовка подложки | <p>Новые штукатурки растворной группы P I, P II и P III: Минимальная толщина верхнего слоя штукатурки: 5 мм. Легкие штукатурки не пригодны. Соблюдайте время сушки для новых штукатурок перед нанесением покрытия. Для растворной группы P I минимум 4 недели, для растворных групп P II и P III минимум 2 недели. Спекшуюся корку удалить продуктом Histolith® Fluat.</p> <p>Старые необработанные штукатурки и старые минеральные покрытия: Тщательно почистить поверхность. Удалить непрочные слои.</p> <p>Подложки с грибковым или водорослевым налётом: Поверхности с грибковым или водорослевым налётом очистить мокрым способом. После высыхания поверхности обработать продуктом Histolith® Algenentferner и высушить. Для определения структуры покрытия требуется предварительная консультация с нашим сотрудником в представительстве или нашим техническим отделом.</p> <p><i>В качестве связующего для системы Histolith® Kristallin:</i></p> <p>10 л Histolith® Kristallin-Farbkomponente (1 упаковка) медленно перемешать с 5 л Histolith® Kristallin-Fixativ и довести вручную или мешалкой до однородной консистенции базовой краски без комков. Применять только чистые инструменты для перемешивания.</p> <p><i>Для получения требуемой консистенции базовой краски:</i> применять Histolith® Kristallin-Fixativ, разбавленный водой 1:1.</p> <p><i>Грунтовочное покрытие для сильно или неравномерно впитывающих поверхностей:</i> применять Histolith® Kristallin-Fixativ, разбавленный водой 1:1 или 1:2 в зависимости от впитывающей способности подложки.</p> |

| | |
|---------------------|---|
| Метод нанесения | Для грунтования тщательно втереть Histolith® Kristallin-Fixativ щеткой в поверхность. |
| Расход | <ul style="list-style-type: none"> ■ в качестве грунтовки: ок. 70 - 100 мл/м² в зависимости от впитывающей способности подложки. ■ в качестве связующего для Histolith® Kristallin-Farbkomponente: ок. 65 - 75 мл/м² за один проход на гладкой подложке. На шероховатой поверхности расход соответственно больше. Точная величина расхода определяется при пробном нанесении на объект. |
| Условия применения | Нижний предел температуры при нанесении покрытия: +8 °C для подложки и окружающей среды. |
| Срок простоя | При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 65% между отдельными слоями необходимо соблюдать время сушки минимум 12 часов. |
| Чистка инструментов | Рабочие приборы прочистить после применения водой. |
| Замечание | Не наносить при прямых солнечных лучах, высокой температуре, сильном ветре, очень сильной влажности воздуха, тумане, дожде. При необходимости установить защитную сетку. Не наносить материал в случае возможных ночных заморозков. |
| | Меры по защите окружающих поверхностей: Окружающие поверхности тщательно закрыть, это особенно касается стеклянных, керамических, лакированных, металлических, деревянных поверхностей и поверхностей из клинкерного кирпича, естественного камня. |

Замечание

| | |
|---|---|
| Внимание (Информация по состоянию техники при печати) | Хранить в недоступном для детей месте. Беречь глаза и кожу от брызг краски. При попадании в глаза и на кожу сразу тщательно промыть водой. Не вдыхать туман при распылении. Не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву. Окружающие поверхности тщательно закрыть. Смыть брызги с лакированных, стеклянных, керамических, металлических, каменных поверхностей. |
| Утилизация | Утилизировать только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, отвердевшие остатки продукта – как отвердевшие краски или бытовой мусор. |
| Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза | Для продуктов данной категории A/a: 30 г/л с 2010 года. Этот продукт содержит менее 1 г/л ЛОС. |
| Техническая консультация | В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом. |
| Центр обслуживания | Перейдите на сайте к ссылке «Контакты». |

Техническая информация H1001R NOE · Состояние на Декабрь 2011

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «Капарол» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рыбцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: http://www.caparol.de