

Dupa-grund

Глубоко проникающая супер-грунтовка для укрепления старых покрытий, содержит растворители, для наружных работ.



Описание продукта

Область применения	<p>Высококачественное, бесцветное специальное грунтовочное средство для поверхностей фасадов при предварительной обработке критических минеральных оснований, служащее в качестве предохранительной грунтовки перед последующим окрашиванием и нанесением покрытий, для укрепления пористых оштукатуренных и бетонных поверхностей с песчаной осыпью, для цементосодержащих растворов и шпатлевочных масс Disbocret, а также для оснований со старыми лакокрасочными покрытиями, удаленными механически.</p> <p>Старые мелящиеся лакокрасочные покрытия, обладающие прочным сцеплением с основанием, укрепляются на поверхности. Средство Dupa-grund растворяет старые лакокрасочные покрытия, не обладающие прочным сцеплением с основанием, благодаря чему они могут быть удалены. Не применяется на теплоизолирующих композиционных системах с полистирольной теплоизоляцией и на штукатурках, содержащих полистирол.</p>
Связующее	Синтетическая смола, растворенная в органических растворителях.
Упаковка	5 л, 10 л
Хранение	В прохладном месте, не подверженном воздействию заморозков.
Технические параметры	<p>■ Плотность: припл. 0,9 г/см³</p>

Применение

Подходящие подложки	<p>Основания не должны иметь загрязнений, разделяющих субстанций и быть сухими.</p> <p>Относительно пригодности для обработки различных оснований и их необходимых предварительных подготовок следует учитывать нашу техническую информацию № 650 „Основания и их предварительная подготовка“.</p>
Структура покрытия	<p>Обработка:</p> <p>На нормальных и слабо впитывающих основаниях обработку производить в неразбавленном виде, на сильно впитывающих поверхностях – дважды, методом «сырое по сырому». Грунтовка не должна образовывать цельных, блестящих пленок.</p>
Расход	<p>В зависимости от впитывающей способности основания и степени разбавления - 150–300 мл/м².</p> <p>Точный расход и степень разбавления определяются путем пробного нанесения на объект.</p>
Условия применения	<p>Нижний температурный предел при обработке и сушке:</p> <p>Можно производить обработку и на морозе, если основание сухое и свободно ото льда.</p>



Сушка/время сушки	При +20 °С и относительной влажности воздуха 65 % поверхность готова к последующей обработке не ранее, чем через 24 часа. При более низких температурах следует соответственно соблюдать более продолжительное время сушки.
Инструменты	Нанесение покрытия осуществляется с помощью кистей, стойких к растворителям, с их хорошим втиранием в поверхность. Нанесение распылением с помощью подходящих безвоздушных распылителей. Не применять распылители на сжатом воздухе. Безвоздушное нанесение: Угол напыления: 60° Форсунка: 0,029" Давление при распылении: 50 – 60 бар
Чистка инструментов	Рабочие инструменты сразу после применения промыть нитрорастворителем или средством для промывки кистей.
Замечание	Дать прогрунтованным поверхностям хорошо просохнуть перед последующей обработкой (при 20 °С, не менее 24 часов; при более низких температурах – соответственно больше, при необходимости – несколько дней), так как растворители, содержащиеся в покрытии, диффундируют внутрь покрытия и приводят к появлению запаха. Совместимость с другими лакокрасочными материалами: Грунтовку Dura-grund нельзя смешивать с другими материалами.

Замечание

Указания для безопасного применения	Легко воспламеняема. Раздражает органы дыхания. Опасность серьезных повреждений глаз. Повторный контакт может привести к шершавости или трещинам на коже. Пары могут стать причиной сонливости и помрачения сознания. Ядовит для водных организмов, в водоемах может оказывать длительное вредное воздействие. Не допускать попадания в руки детей. Емкости следует держать плотно закрытыми и хранить их в прохладном, хорошо проветриваемом помещении. Продукт следует хранить на удалении от источников воспламенения. Не курить. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Следует пользоваться защитными очками/маской для лица. Не вдыхать образующийся туман при нанесении краскопультом. При попадании в глаза немедленно промыть водой и проконсультироваться с врачом. При проглатывании рвоту вызывать нельзя. Немедленно обратиться за медицинской помощью, предъявив врачу упаковку или этикетку от упаковки. При недостаточной вентиляции использовать респиратор. Не допускать попадания в канализацию/ водоемы или в почву. Подробные сведения: см. паспорт по безопасности вещества.
Утилизация	Во вторичную переработку сдавать только пустую тару. Тару с остатками продукта следует сдавать на приемный пункт для старых лаков.
Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза	Для данной категории (кат. А/н): 750 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 750 г/л ЛОС.
Код продуктов ЛКМ	M-GF05
Декларация состава	Поливинилацетатная смола, нефтяной сольвент, этанол, этилацетат
Техническая консультация	В данном печатном издании не рассматриваются все основания, применяемые на практике, и их обработка. В случае обработки оснований, которые не включены в данную техническую информацию, обращайтесь за консультациями к компании Caparol или к сотрудникам отдела сбыта. Компания Caparol будет рада дать консультацию по конкретным условиям объекта.
Центр обслуживания	Перейдите на сайте к ссылке «Контакты».

Техническая информация G652R NOE · Состояние на Декабрь 2011

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «Капарол» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Дискон» · ул.Лейтенанта Рыбцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: http://www.caparol.de