

# Capadecor® Metallocryl Exterior

Шелковисто-глянцевая дисперсионная краска для наружных работ, придающая вид металла.



## Описание продукта

### Область применения

Metallocryl Exterior является шелковисто-глянцевой дисперсионной краской, с металлическим эффектом, для наружных работ. Для высококачественных, стойких к атмосферным воздействиям эффектных покрытий, на структурированных поверхностях фасадов, для которых желательно получение внешнего вида под металл, соответствующего тенденции развития архитектурных форм.

### Свойства

Не подходит для использования в композиционных теплоизоляционных системах. Metallocryl Exterior должен применяться на структурированных поверхностях. Гладкие основания, мелкоструктурированные, а также поверхности с неудовлетворительными световыми соотношениями не могут покрываться без следов от валика или без напылов.

- водоразбавляемая
- экологичная, со слабым запахом
- с эффектом «под металл»
- атмосферостойкая
- защищает от повреждения водорослями и грибами консервирующей пленкой;
- высокая степень защиты от воздействия дождя, соответствует классу „Низкое водопропускание“ по стандарту DIN 1062 с w-значением, равным прибл. 0,01 [кг/(м<sup>2</sup> · час 0,5)];
- с хорошей способностью к диффузии, соответствует классу „Среднее диффузионное паропропускание“ по стандарту DIN 1062;
- для специальных применений средство Metallocryl Exterior может поставляться без добавок веществ против поражения грибами и водорослями.

### Связующее

Синтетическая дисперсия по стандарту DIN 55945.

### Упаковка

- 5 л,
- 10 л

### Цвет

Серебряный металлик.

Metallocryl Exterior необходимо колеровать машинным способом в системе ColorExpress в цветовые тона коллекции "CD-Metallocryl", иначе может произойти сдвигение в цветовых оттенках. Это также относится к колеровке в соответствующий оттенок краски Amphibolin для промежуточного покрытия.

Оттенки металлик могут отличаться от оригинальных из-за характерных металлических внешних свойств. Поэтому рекомендуется перед началом работ нанесение пробного покрытия.

**Важно: Metallocryl Exterior применяется только в отколерованом виде!**

### Степень глянца

Шелковисто-глянцевая

### Хранение

В прохладном месте, не подверженном воздействию заморозков.



# Техническая информация F812R NOE

Технические параметры	■ Плотность: Прибл. 1,15 г/см <sup>3</sup> ■ Коэффициент диффузии, эквивалент толщины слоя воздуха s <sub>d</sub> H <sub>2</sub> O: прибл. 0,5 м
Дополнительные продукты	Amphibolin

## Применение

Подходящие подложки	Основания должны обладать несущей способностью, не иметь загрязнений, разделяющих субстанций и быть сухими.
Подготовка подложки	Вид подготовки основания зависит от имеющегося основания и его свойств. Учитывайте по этому поводу соответствующую действующую техническую информацию материала Amphibolin.  Не подходит для оснований, таких как композиционные теплоизоляционные системы, силикатные блоки, новые покрытия с упругопластическими свойствами и дерево. Для металлических фасадов мы рекомендуем применять Capalac Effektlack или Capalac Dickschichtlack.
Метод нанесения	<b>Обработка:</b> Перед нанесением покрытия следует основательно перемешать краску Metallocryl Exterior. Во время нанесения следует регулярно повторять процесс перемешивания краски. Краска Metallocryl Exterior может наноситься кистью или валиком. Критические участки следует дополнительно прокатать валиком. Для обработки валиком следует применять средневорсистые накаточные ролики (высота ворса 12–16 мм), не склонные к накоплению краски в краевой зоне, например: Rotanyl 18 для средне- до грубоструктурированных поверхностей; Rotanyl 11 для легкоструктурированных оснований.  Обратите особое внимание: глянцевый и металлический эффекты краски Metallocryl подчеркивают структуру основания. Темные или насыщенные цветовые оттенки высыхают из-за высокой доли пигмента с большим количеством полос.
Структура покрытия	Кроющее промежуточное покрытие, выполняемое средством Amphibolin в цветовых оттенках "CD-Metallocryl", согласовано с последующим покрытием Metallocryl Exterior (соблюдать предписания технической информации для Amphibolin). Матовая окраска в качестве промежуточного покрытия не подходит. Финишное покрытие в 2 слоя осуществляется Metallocryl Exterior, в неразбавленном виде.  Для того чтобы обеспечить равномерное расположение частиц пигмента Iriodin, краска Metallocryl Exterior должна наноситься равномерно, распределяться в поперечном направлении и прокатываться валиком в одном направлении.  На гладких основаниях может получаться очень привлекательная структура поверхности, если краску Metallocryl Exterior после нанесения валиком прошлифовать овальной щеткой крест-накрест или если ее зашпатлевать специальной кельмой ArteTwin Kelle.
Расход	Прибл. 100 мл/м <sup>2</sup> на 1 слой на легко структурированных основаниях, на шероховатых основаниях соответственно больше. Точный расход определяется путем пробного нанесения.
Условия применения	<b>Нижний температурный предел при обработке:</b> Температура воздуха и основания должна быть +5 °C.
Сушка/время сушки	При 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 4–6 часов поверхность высыхает и готова к последующей обработке.  При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается.
Чистка инструментов	Сразу после применения промыть водой.
Замечание	Краска Metallocryl Exterior не подходит для нанесения на горизонтальные поверхности, подверженные водяной нагрузке. Для того, чтобы сохранить специфические для данного продукта свойства, не следует смешивать его с другими материалами. Во избежание образования стыков, окрашивание следует производить методом «сырое по сырому», за один рабочий проход.  Metallocryl Exterior - продукт, содержащий специальные вещества, предупреждающие образование колоний грибов и водорослей на поверхности покрытий.  Этот запас действующих биологически активных веществ обеспечивает длительное защитное воздействие, ограниченное по времени, причем продолжительность его действия зависит от условий на объекте, таких, как толщина слоя поражения и влажностной нагрузки на стену. Поэтому долговременное постоянное предотвращение роста колоний грибов и водорослей невозможно.

## Замечание

Указания для безопасного применения	Вредна для водных организмов, в водоемах может оказывать длительное вредное воздействие. Не допускать попадания в руки детей. При попадании в глаза немедленно промыть водой и проконсультироваться с врачом. При попадании на кожу немедленно промыть большим количеством воды и мыла. Не допускать попадания в канализацию, водоемы и в почву. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью, так как кишечная микрофлора может быть нарушена. Производить обработку только кистью или валиком. Подробные сведения: см. паспорт безопасности вещества.
Утилизация	Во вторичную переработку сдавать только пустую упаковку. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, засохшие остатки материала могут быть утилизированы как засохшие краски или как бытовой мусор.
Декларация состава	Полиакриловая смола, перламутровый пигмент (ириодин), силикаты, вода, гликольэфир, добавки, консервант.
Техническая консультация	<p>В данном печатном издании не рассматриваются все основания, применяемые на практике, и их обработка.</p> <p>В случае обработки оснований, которые не включены в данную техническую информацию, обращайтесь за консультациями к компании SaraGol или к сотрудникам отдела сбыта. Компания SaraGol будет рада дать консультацию по конкретным условиям объекта.</p>
Центр обслуживания	Перейдите на сайте к ссылке «Контакты».

## Техническая информация F812R NOE · Состояние на Январь 2012

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «Капарол» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рыбцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: http://www.caparol.de