

Рекомендуемая система нанесения масла для декора и ухода Pflege-Öl

Используемые материалы

- Грунт Holzschutz-Grund
- Финишное покрытие Pflege-Öl

Основание

Тип основания

- Садовая мебель, террасы
- Стены и потолочная обшивка внутри помещений

Порода древесины

- Сосна, ель, лиственница, дуб и другие твёрдые породы древесины

Рабочие условия

Влажность древесины

- Не более 18%

Температура и влажность окружающей среды при нанесении материалов

- Относительная влажность воздуха от 55 до 75%
- Температура от +5 до +25°С

Температура и влажность окружающей среды при сушке материалов

- Относительная влажность воздуха от 55 до 75%
- Среднесуточная температура не ниже +5°С

ЭТАП 1

Грубая шлифовка поверхности

- Эксцентриковая шлифовальная машина
- Величина зерна P100

ВАЖНО: вдоль волокон, включая торцы, после шлифовки обеспылить поверхность. Использовать ИСЗ.

ЭТАП 2

Грунтование поверхности (только для хвойных пород и наружного применения!)

- Материал: Holzschutz-Grund
- Инструмент: кисть
- Расход: 150 мл/м²
- Время высыхания: 12 часов при t 20°С

ВАЖНО: тщательная обработка и напитывание всей поверхности, включая торцы, с соблюдением указанного расхода. Беречь от ливневых дождей первые 5 часов после нанесения.

ЭТАП 3

Нанесение первого слоя финишного покрытия

- Материал: Pflege-Öl
- Инструмент: кисть
- Расход: 100 мл/м²
- Время высыхания: 14-16 часов при t 20°С

ВАЖНО: Нанесение производить кистью прилагая небольшое усилие, втирая материал в поверхность. Обеспечить хорошую вентиляцию на время высыхания покрытия.

ЭТАП 4

Межслойная шлифовка поверхности

- Шлифовальная губка типа «скотч брайт»
Величина зерна P220

ЭТАП 5

Нанесение второго слоя финишного покрытия

- Материал: Pflege-Öl
- Инструмент: кисть
- Расход: 80 мл/м²
- Время высыхания: 14-16 часов при t 20°С

ВАЖНО: Нанесение производить кистью прилагая небольшое усилие, втирая материал в поверхность. Обеспечить хорошую вентиляцию на время высыхания покрытия. Исползованную кисть утилизировать в ведре с водой. При использовании Pflege-Öl в качестве покрытия для террас, каждый год перед весенне-летним сезоном производить обновление: очистить поверхность с помощью Remmers Holz-Tiefenreiniger и нанести один слой Remmers Pflege Öl нужного цвета.

Полное техническое описание на материалы 2066 Holzschutz-Grund и 2652 Pflege-Öl смотрите на сайте www.remmers.ru

Настоящий Технологический регламент является стандартным, составлен на основе актуальных данных Производителя (Remmers) и опыта применения. Технологический регламент корректируется при уточнении условий производства, объекта и требований Заказчика. Дополнительные сведения о применяемых продуктах приведены в соответствующих Технических описаниях в актуальной редакции, данные которых являются определяющими. Получить дополнительную информацию можно также, направив соответствующий запрос в представительство компании Remmers в Вашем регионе.

Указанные нормы расхода материалов являются усредненными показателями, полученными на основе расчетов и практического опыта. Корректировка расхода возможна в построчных условиях в случае необходимости, в зависимости от особенностей методики применения материалов и по согласованию со специалистами компании Remmers.

Так как подготовка обрабатываемых поверхностей, хранение продуктов, способ и качество нанесения материалов, а также условия выполнения работ в целом находятся вне нашего влияния и их нельзя

полностью предусмотреть заранее, то ответственность за технически правильное и надлежащее применение материалов лежит на исполнителе работ. Необходимые рекомендации по технологии нанесения для конкретного объекта можно получить у специалистов компании Remmers в Вашем регионе.

С публикацией новой версии настоящего Технического регламента предыдущие версии теряют свою силу.